

			Exquisit	Exquisit Plus	Herringbone	Mammut	Mammut Plus	Robusto			
Толщина материала	mm	10	8	8	8	8	12	10	12		
Толщина материала (большой формат)	in	0.3937	0.315	0.315	0.315	0.315	0.4724	0.3937	0.4724		
Ширина материала	mm	157	193	193	244	133	188	244	188		
Ширина материала (большой формат)	in	6.1811	7.5984	7.5984	9.6063	5.2362	7.4016	9.6063	7.4016		
Длина материала	mm	1380	1380	1380	1380	665	1845	1845	1375		
Длина материала (большой формат)	in	54.3307	54.3307	54.3307	54.3307	26.1811	72.6378	72.6378	54.1339		
Код декларации о рабочих характеристиках		KDE_LF_008	KDE_LF_013	KDE_LF_008	KDE_LF_008	KDE_LF_008	KDE_LF_013	KDE_LF_013	KDE_LF_013		
Надежность поверхности	N/mm²	-	> 1.5	> 1.5	-	-	> 1.5	≥ 1.25	> 1.5	DIN EN 311	
Вспучивание по толщине	%	10	≤ 18	≤ 18	≤ 18	≤ 12	≤ 8	≤ 10	≤ 8	ISO 24336	
Выбросы формальдегида (ч./млн), E1	ppm	-	≤ 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05	EN 717-1	
Выбросы формальдегида (ч./млн), CARB II / TSCA Title VI	ppm	-	0.13	0.13	-	-	≤ 0.13	≤ 0.13	0.13	ASTM D 6007	
Реакция на огонь (EC)	Cfl-s1								DIN EN 13501-1		
Гарантийное жилье	a	-	25	25	-	-	30	30	30		
Гарантия рекламы	a	-	3	3	-	-	5	5	5		
Класс использования полов (модель)		33	32	32	32	32	33	33	33		
Тип кромки		-	-	V-образ- ный 4-сто- ронний паз	V-образ- ный 4-сто- ронний паз	V-образ- ный 4-сто- ронний паз	V-образ- ный 4-сто- ронний паз	V-образ- ный 4-сто- ронний паз	V-образ- ный 4-сто- ронний паз		
Подходит для напольного отопления											
Тепловое сопротивление	(m²K)/W	0.0745	0.0587	≤ 0.0632	≤ 0.632	≤ 0.0587	0.0885	≤ 0.084	0.0885	DIN EN 12667	
Электростатические свойства	kV	-	-	-	-	-	≤ 2	≤ 2	2	EN 1815	
Устойчивость к скольжению, EC	DS								DIN EN 13893		
Информация о классе истирания		-	-	-	-	-	-	-	-		
Система блокировки		-	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G		
Ударопрочность, маленький шарик	N	≥ 35	≥ -	≥ -	≥ -	≥ -	≥ 15	≥ 15	≥ 15	DIN EN 17368 DIN EN 13329	
Ударопрочность, маленький шарик	mm	-	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 70	70	70	DIN EN 17368 DIN EN 13329	
Ударопрочность, большой шар	mm	-	≥ 750	≥ 750	≥ 750	≥ 75	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	DIN EN 13329 DIN EN 17368	
Воздействие мебельной ножки		-	-	-	-	-	-	без повре- ждений	-	DIN EN 13329	
устойчивость к роликовому креслу		-	-	-	-	-	-	-	-	DIN EN 13329	
Защита от бактерий	нет										
Остаточное вдавливание	mm	0.05								DIN EN ISO 24343-1	

Допуски

Толщина (средняя), t	$\Delta t_{average}$	10 mm
Толщина (макс. - мин.), t	$t_{max} - t_{min}$	± 0.5 mm
Допуск по длине, l	Δl	± 0.3 mm
Ширина (средняя), w	$\Delta w_{average}$	± 0.1 mm
Прямолинейность кромок, s	s_{max}	< 0.3 mm/m

Равноформатность, q	q_{max}	0.2 mm
Проемы между элементами (в среднем), o	$o_{average}$	≤ 0.15 mm
Проемы между элементами (макс.), o	o_{max}	≤ 0.2 mm
Разница в высоте между элементами (макс.), h	h_{max}	≤ 0.15 mm